

PQ 2/A 	ALLEGATO 2 SPECIFICA TECNICA		Rev.	06
			Data	01/05/11
			Pag.	5 di 15

N° 003

REV. 08



DESCRIZIONE	Barre PVC
--------------------	------------------

PROPRIETA'

MECCANICHE	MECHANICAL	Norma Test method	U.M.	Valore	Toll.
Densità	Density	MET. 01/99	Gr / cm ³	1,435	± 0,02
Resistenza a trazione a rottura.	Tensile strenght at break	MET. 02/99	Mpa	36,2	± 8.6
Allungamento a rottura	Elongation at break	MET. 02/99	%	26	± 20
Modulo di elasticità	Modulus of elaticity	MET. 03/99	Mpa		
Resistenza all'urto con intagl. a 23°C	Notched impact strenght at 23°C	MET. 04/99	Kj / m ²	4,5	± 2
Durezza Shore	Shore hardness	MET. 05/99	Scala D	74	± 5
			Scala A		
Allungamento a snervamento	Elongation at yeld	MET. 02/99	%	7,8	± 4
Carico di snervamento	Yeld point	MET. 02/99	Mpa	48,0	± 4

TERMICHE	THERMAL				
Temperatura di rammollimento VICAT	VICAT softening point	ISO 306/98	°C	67	± 4
Ritiro dimensionale	Dimensional Retiring	MET. 06/99	%		

GENERALI	GENERAL				
Autoestinguenza	Fire behaviour	UL 94		V0	
Atossicità	Non – toxicity			NO	
Incollaggio	Bondability			SI / YES	
Temperatura di esercizio	Working temperature range		°C	-5 / +60	

<i>Emesso</i>	<i>Verificato</i>	<i>Approvato</i>	<i>Il</i>
			02.01.2013